DEVENTER Technisches Datenblatt

Datum: 08.07.2014
Ersteller: Born

Profil: DS 6988a

Profileigenschaften	Norm	Klasse	
Anwendungsbereich:	DIN EN 12365 - 1	W	Dichtprofil
Arbeitsbereich:	DIN EN 12365 - 1	4	4 - 6 mm
Schließdruck:	DIN EN 12365 - 2	4	50 - 100 N/m
Kurzzeitrückstellung:	DIN EN 12365 - 3	7	über 90 % bei 55°C
Langzeitrückstellung:	DIN EN 12365 - 4	6	80 - 90 % bei 55°C
Bedienkraft:	EN 13115 / ISO 8274	k.A.	
Luftdurchlässigkeit:	EN 12207	k.A.	
Schlagregendichtheit:	EN 12208	k.A.	
Brandverhalten:	DIN EN 13501 - 1	E	
Fugenschalldämmmaß:	Ift Richtlinie SC - 01	k.A.	

Werkstoffeigenschaften

Werkstoffbezeichnung:	DEVENTER Silikon DS
Werkstoffgruppe:	k.A.
Härte (ISO 868):	k.A.
Einsatztemperatur:	-60°C bis +250°C
Physikalische Eigenschaften:	Farbstabilität UV-Beständigkeit Ozonbeständigkeit

Lackverträglichkeit:

DEVENTER Silikon DS verträgt sich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und mit konventionellen lösungsmittelhaltigen Alkydharz-Lacken.

Unbekannte Anstriche und Beschichtungen müssen im Kontakt mit Dichtungsprofilen auf ihre Verträglichkeit geprüft werden!
Verarbeitungsrichtlinien der Lackhersteller beachten!
Achtung: Keine aggressiven Putz- oder Lösungsmittel verwenden!