

## Profil: DS 155a



### Profileigenschaften

### Norm

### Klasse

Anwendungsbereich:

DIN EN 12365 - 1

W

Dichtprofil



Arbeitsbereich:

DIN EN 12365 - 1

4

4 - 6 mm



Schließdruck:

DIN EN 12365 - 2

5

100 - 200 N/m



Kurzzeitrückstellung:

DIN EN 12365 - 3

7

über 90 % bei 55°C



Langzeitrückstellung:

DIN EN 12365 - 4

6

80 - 90 % bei 55°C



Bedienkraft:

EN 13115 / ISO 8274

k.A.



Luftdurchlässigkeit:

EN 12207

k.A.



Schlagregendichtheit:

EN 12208

k.A.



Brandverhalten:

DIN EN 13501 - 1

E



Fugenschalldämmmaß:

Ift Richtlinie SC - 01

k.A.



### Werkstoffeigenschaften

Werkstoffbezeichnung:

DEVENTER Silikon DS

Werkstoffgruppe:

k.A.



Härte (ISO 868):

k.A.



Einsatztemperatur:

-60°C bis +250°C



Physikalische Eigenschaften:

Farbstabilität

UV-Beständigkeit

Ozonbeständigkeit



Lackverträglichkeit:

DEVENTER Silikon DS verträgt sich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und mit konventionellen lösungsmittelhaltigen Alkydharz-Lacken.

Unbekannte Anstriche und Beschichtungen müssen im Kontakt mit Dichtungsprofilen auf ihre Verträglichkeit geprüft werden!  
Verarbeitungsrichtlinien der Lackhersteller beachten!  
Achtung: Keine aggressiven Putz- oder Lösungsmittel verwenden!