

**Profil:**
**DS 7552**

**Profileigenschaften**
**Norm**
**Klasse**
**Anwendungsbereich:**

DIN EN 12365 - 1

k.A.


**Arbeitsbereich:**

DIN EN 12365 - 1

k.A.


**Schließdruck:**

DIN EN 12365 - 2

k.A.


**Kurzzeitrückstellung:**

DIN EN 12365 - 3

k.A.


**Langzeitrückstellung:**

DIN EN 12365 - 4

k.A.


**Bedienkraft:**

EN 13115 / ISO 8274

k.A.


**Luftdurchlässigkeit:**

EN 12207

k.A.


**Schlagregendichtheit:**

EN 12208

k.A.


**Brandverhalten:**

DIN EN 13501 - 1

k.A.


**Fugenschalldämmmaß:**

Ift Richtlinie SC - 01

k.A.


**Werkstoffeigenschaften**
**Werkstoffbezeichnung:**

DEVENTER Silikon DS

**Werkstoffgruppe:**

**Härte (ISO 868):**

65 Shore A


**Einsatztemperatur:**

-60°C bis +250°C


**Physikalische Eigenschaften:**

Farbstabilität

UV-Beständigkeit

Ozonbeständigkeit


**Lackverträglichkeit:**

DEVENTER Silikon DS verträgt sich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und mit konventionellen lösungsmittelhaltigen Alkydharz-Lacken.

Unbekannte Anstriche und Beschichtungen müssen im Kontakt mit Dichtungsprofilen auf ihre Verträglichkeit geprüft werden!  
Verarbeitungsrichtlinien der Lackhersteller beachten!  
Achtung: Keine aggressiven Putz- oder Lösungsmittel verwenden!